

# Capatect-Faschenputz K10

## (Capatect-KD-Faschenputz 692)

Декоративная штукатурка на основе органического вяжущего, усиленная силоксаном, для внутренних и наружных работ

692

### Описание материала

#### ■ Назначение

Готовая к применению мелкозернистая штукатурка (1 мм).

Применяется для создания гладкого финишного слоя:

- в легких штукатурных системах утепления (ЛШС) **Capatect** на базе пенополистирола
  - на бетоне и минеральных штукатурках растворных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
  - на матовых прочных покрытиях из дисперсионных красок
  - на обладающих несущей способностью силикатных покрытиях
- Непригодными являются подосновы с лаковыми покрытиями и высолами, а также подосновы из пластмассы и дерева.

#### ■ Свойства

- трудновоспламеняющийся В1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкость, гидрофобность по DIN 4108
- экологически чистый
- минимальный запах
- легкое нанесение
- разбавляется водой
- связующие - дисперсия искусственных смол в соответствии с стандартом DIN 18 558
- щелочестойкий, не омыливается

#### ■ Технические данные

- коэффициент водопоглощения  $w < 0,2 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$  по DIN 52 617
- коэффициент диффузионного паропропускания, рассчитанный по клеюще-шпатлевочной массе Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190:  $s_d < 0,6 \text{ м}$

#### ■ Степень глянца

матовая

#### ■ Цвет

белый

Возможна заводская колеровка в соответствии с цветовым веером CaparolColor или Caparol 3D System. Годится для автоматического колерования на установках ColorExpress.

Специальные тона с индексом свет-

#### ■ Построение слоев покрытия

#### ■ № продукта/размер зерна/структура/расход

№ продукта	структура	размер зерна (мм)	расход (кг/м <sup>2</sup> )
Capatect-Faschenputz K10	гладкая затирочная	1,0	1,2

При расчете расхода принимались во внимание данные без учета производственных потерь при нанесении. Необходимо принимать во внимание возможное изменение расхода, в зависимости от конкретного объекта.

лости >20 изготавливаются по запросу. (Индекс светлости менее 20 не годится для ЛШС).

Малые количества можно колеровать вручную добавлением Alpinacolor или Amphibolin Vollton-und Abtönfarben. Ни в коем случае не добавлять более 2% красителей, т.к. консистенция будет слишком жидкой.

#### ■ Консистенция

Пастообразная

#### ■ Размер упаковок

Ведро 25 кг

#### ■ Хранение

В прохладном месте, но не на морозе

### Технология нанесения

#### ■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяющих веществ.

Непрочные поверхности, покрытые лаками, дисперсионными красками или штукатурками, а также непрочные минеральные покрытия необходимо удалить.

Прочные окрасочные покрытия необходимо очистить мокрым или сухим способом.

Поверхности с грибом, плесенью или мхом необходимо очистить струей воды под паром, обработать средством Capatox и основательно просушить.

Поверхности, загрязненные промышленными выбросами, необходимо очистить струей воды под паром с добавлением чистящих средств и соблюдением строительных норм.

Основные или промежуточные покрытия перед финишной обработкой должны быть сухими.

#### ■ Легкие штукатурные системы утепления (ЛШС) Capatect:

Новые минеральные подосновы (армированный слой):

- грунтование Capatect Putzgrund 610.

Новые не содержащие цемент армирующие массы:

- обычно не грунтуются
- исключения составляют поверхности, простоявшие долгое время (зиму). В таких случаях необходимо прогрунтовать поверхность грунтовкой Capatect Putzgrund 610.

#### ■ Основания из бетона:

Поверхность прочная:

- грунтование Capatect Putzgrund
- Пористые, слегка сыплющиеся, впитывающие поверхности:
- обработка грунтовкой Caparol-AcrylHydrosol
- промежуточное покрытие Capatect Putzgrund 610

Мелящиеся поверхности:

- обработка грунтовкой Dupa-grund
- промежуточное покрытие Capatect Putzgrund 610

#### ■ Основания из штукатурных растворов групп PII и PIII:

Новые штукатурки:

- выждать 2-4 недели
- применение грунтовочной краски Capatect Putzgrund 610.

Пористые, слегка сыплющиеся, впитывающие поверхности:

- обработка грунтовкой Caparol-AcrylHydrosol
- промежуточное покрытие Capatect Putzgrund 610



*Мелящиеся поверхности с повышенной впитывающей способностью:*  
- обработка грунтовкой Dura-grund промежуточное покрытие Capatect Putzgrund 610

**Матовые прочные покрытия из дисперсионных красок:**

*Слабо впитывающие покрытия:*

- грунтование Capatect Putzgrund 610.
- Загрязненные, мелящиеся покрытия:*
- очистка струей воды под давлением с соблюдением строительных норм
- обработка грунтовкой Dura-grund, разбавленной на 20% денатуратом
- промежуточное покрытие Capatect Putzgrund 610

**Прочные покрытия из силикатных красок:**

*Прочные основания:*

- очистка сухим или мокрым способом
- применение грунтовки Capatect Putzgrund 610

**Штукатурные и бетонные покрытия с трещинами:**

- покрытие специальной системой Cap-elast

**Подготовка материала**

Тщательно и медленно перемешать содержание ведра мешалкой. При необходимости консистенцию можно изменить, добавив немного воды, но не более 2%.

**Способ нанесения**

Штукатурка наносится вручную теркой из нержавеющей стали, затем разравнивается на толщину зерна. После чего полиуретановой или пластиковой теркой поверхность затирается плавными круговыми движениями.

Выбор инструмента влияет на структуру поверхности, поэтому работать только идентичными инструментами.

**Температура применения**

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки не должна быть ниже +5°C. Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

**Время высыхания**

Для защиты от дождя на время высыхания продукта леса можно закрыть тентом.

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% штукатурка через 24 часа сухая на поверхности. Штукатурка полностью высыхает, допускает нагрузку и нанесение следующего слоя через 2 - 3 дня.

Штукатурки высыхают физически, то есть за счет образования пленки и испарения воды, поэтому в холодное время или при высокой влажности воздуха время высыхания может заметно увеличиваться.

**Чистка машин и инструмента**

Сразу после использования промыть водой.

**Указания**

Capatect-Faschenputz K10 при нормальных условиях эксплуатации обладает необходимой защитой от поражения грибком и плесенью. Если необходима дополнительная защита, рекомендуется выполнить окраску штукатурки 2-мя слоями краски ThermoSan.

Capatect-Faschenputz K10 не годится для горизонтальных поверхностей с постоянным воздействием воды.

**Утилизация отходов**

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки материала можно утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки как затвердевшие краски или бытовой мусор. ЕАК 08 01 12

**Указания по технике безопасности**

Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза сразу же промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию или землю. При нанесении распылителем не вдыхать образующиеся пары.

**Данные по безопасности и перевозке**

см. также "Паспорт безопасности".

**Техническая консультация по срочным вопросам:**

ДП КАПАРОЛ УКРАИНА  
ул. Алма-Атинская, 35а  
г. Киев, 02092, Украина  
Тел. +38 044 501-06-99  
Факс +38 044 501-06-95  
e-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)  
[www.caparol.ua](http://www.caparol.ua)

**Техническая информация № 692 по состоянию на июнь 2005 г.**

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусмотренной цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.